

EASY FOAM

ÁLTALÁNOS CÉLÚ TÖMÍTŐHAB



RENDKÍVÜL ALACSONY KIBOCSÁTÁS

Kompatibilis beltéri használatához, EC1 plus bevizsgálással és tanúsítvánnyal rendelkezik.

ELLENŐRZÖTT EXPANZIÓ

Speciális összetételének köszönhetően a hab tágulása korlátozott, hogy ne gyakoroljon túl nagy nyomást a ragasztott elemekre.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Filmréteg kialakulásának ideje 23 °C / 50% RH	-	9 - 13 perc	-
Vágási idő 23 °C / 50% RH	-	20 - 40 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő	-	60 perc	-
Hővezető képesség (λ)	EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B3 osztály	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet és hordozó)	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC tartalom	-	19,4% / 191,2 g/L	-
Szállítási hőmérséklet	-	0 / +35 °C	+32 / +95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja függőleges helyzetben, legfeljebb 18 hónapig. Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot. Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1. Aquatic Chronic 1.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [L]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US gal]	patron	változat	
1 EASYFOAM	750	40	25.36	10.57	alumínium	pisztoly	12
2 EASYFOAMMAN	750	25	25.36	6.60	alumínium	kézi	12



MINŐSÉG-ÁR ARÁNY

Jó kompromisszumot jelent a teljesítmény, rugalmasság és ár között, biztosítja a tapadást és a hermetikus lezárást.

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Kapható kézzel vagy pisztollyal felvihető változatban, mindkettő vágható a száradás után.